

ポ ル ト グ ラ ス
施 工 要 領 書

富 士 化 学 株 式 会 社

〒534-0024 大阪市都島区東野田町3丁目2番33号

TEL 06-6358-0185 FAX 06-6358-0223

取扱い上の注意事項

- 1) 直接、皮膚(身体)に触れないように保護手袋、保護衣を着用して下さい。
- 2) 目に入らぬよう保護眼鏡を着用して下さい。

応急処置の仕方

【目に入った場合】

清浄な水で最低15分以上洗眼し、直ちに眼科医の診断を受けて下さい。洗眼の際、まぶたを指でよく開いて、眼球、まぶたの隅々まで水がよく行き渡るように洗浄して下さい。

【皮膚に付着した場合】

汚染した衣類、靴などを速やかに脱いで下さい。アルカリ性の製品のため、付着した部分は石鹼を用いないで、微温湯又は水を流しながら皮膚の刺激やぬるぬるする感じがなくなるまで洗い続けて下さい。皮膚に異状があれば医師の手当てを受けて下さい。

【吸入した場合】

新鮮な空気のある場所に移動し、水で良く口の中をうがいして下さい。必要に応じて医師の手当てを受けて下さい。

【飲み込んだ場合】

水でよく口の中を洗浄して下さい。多量の水を飲ませて吐かせ、出来る限り速やかに医師の手当てを受けて下さい。

ご使用前に安全データシート(MSDS)を必ずお読み下さい

施工上の注意事項

- 1) 打設後、2週間以上経過していないコンクリートには、使用しないで下さい。
- 2) 0.2mm以上の貫通クラックには、適用できません。
- 3) 気温5℃以下の環境下では、施工しないで下さい。
- 4) 窓枠・ガラス・タイルに付着した場合は、水でよく洗い流して下さい。
- 5) 噴霧器で塗布する場合、近くの車などに付着しないように養生して下さい。
万が一付着したときは直ぐに水でよく洗い流して下さい。

【塗布量】

塗布量は躯体の状況により大きく変わります。最大塗布量の目安です。

構造物	材 齢	最大塗布量 / m ²
新設	養生4週間経過	0.2 リットル
既設	築10年経過	0.5 リットル

ポルトグラス施工要領

① 下地調整

① エフロ・ジャンカ・ひび割れ・凹凸などを確認し、協議の上、適正な処置を行います。

② 洗 浄



② 高圧洗浄機やブラシなどを用いて、表面にあるゴミ・砂などの汚れを除去し、清水で洗浄します。

③ 表面乾燥

④ 1次塗布



③④ 表面乾燥後、スプレーガン、ローラー、刷毛などを用いて均一に塗布します。塗布量 0.10~0.25kg/m²

⑤ 1次養生

⑤ 30~60分間放置します。ただし、表面が乾燥する場合は、適度に散水を行います。

⑥ 洗 浄



⑥ 高圧洗浄機、ブラシなどを用いて、表面にある余剰分を除去します。

⑧ 2次塗布

⑦⑧⑨ 表面乾燥後、1次塗布、1次養生と同様に塗布・養生します。

⑨ 2次養生

⑩ 最終洗浄

⑩ 高圧洗浄機、ブラシなどを用いて、表面にある余剰分を完全に除去します。